Dokumenttype	**Teknisk datablad**
Navn	**OXIDMETAL**
Beskrivelse	Dekorativ maling til lodrette arkitektoniske overflader indendørs. Oxide Metal er ægte metal i pastaform. Det påføres med pensel, rulle eller spartel og oxideres derefter med en aktivator for at opnå en meget struktureret overflade, der ligner forvitret metal. Jernversionen er mørkegrå og bliver rustrød, når den oxideres. Kobberversionen har en brunrød nuance, der bliver grøn efter oxidering. Oxideringsacceleratoren kan påføres med forskellige værktøjer for at opnå en række forskellige strukturer og effekter. Dette materiale har den fordel, at det kan påføres forskellige overflader, herunder dekorative genstande af keramik, plast, træ eller metal.
Versioner	KOBBER, JERN
Sammensætning	Ægte metalpulver (KOBBER eller JERN, afhængigt af versionen) nedsænket i et akrylpolymerbindemiddel, vandbaseret
Udseende	Tyktflydende pasta
Farve	JERN: Mørkegrå, der bliver rustrød, når den oxideres; KOBBER: Brunrød, der bliver grøn, når den oxideres.
Emballage	1 kg netto polyethylenbeholdere
Anvendelse	Med hånden ved hjælp af en spartel, pensel eller rulle. Påføres i et eller to lag.
Overfladetype	Indvendige vægge
Fortynding	Klar til brug, kan fortyndes med op til 100 % af sin vægt med vand.
Forbrug	500-1000 g/m
Tørring	4 timer ved 20 °C / 68 °F ved berøring 24 timer ved 20 °C / 68 °F under overfladen
Påføringstemperaturer	min. 8 maks. 35 °C – R.U. < 85 % ca.
Lagtykkelse	Mindre end 2 mm
VOC-klassificering	EU-direktiv 2004/42/EF: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/l): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
Brandfarlighed	Europæisk brandklasse A1: ikke-brændbart, bidrager ikke til brand
Holdbarhed	24 måneder, når det opbevares i henhold til de anbefalede retningslinjer
Opbevaring	I original forseglet emballage mellem 5 °C og 35 °C i et tørt, mørkt miljø.
Sikkerhedsnormer	Dette produkt kan forårsage allergiske reaktioner på huden. Det er vigtigt at overholde de gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder, når det bruges. Undlad at bortskaffe produktet i afløb, vandområder eller på jorden. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion skal du straks søge lægehjælp og fremvise beholderen eller etiketten. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatabladet.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelsesvejledning	ADVARSEL

Stucco Italiano Srl
Via Rovereto, 20 - 36030 Costabissara (VI), Italy | Tel +39 0444 700991 | info@stuccoitaliano.it
C.F / VAT IT 03744780242 | SDI: M5UXCR1

www.stuccoitaliano.com

Vi anbefaler at bruge materialer fra samme produktionsbatch til det samme projekt. Hvis du skal bruge forskellige batches, anbefaler vi at blande materialerne sammen for at undgå små variationer i farvenuancer.

For at sikre korrekt brug, fortynding og påføring af de produkter, der er nævnt på disse sider, bedes du konsultere de tilhørende tekniske datablade.

Under påføring og i de følgende 24 timer skal overfladerne beskyttes mod pludselige temperaturændringer, direkte sollys og vand. Må ikke påføres ved temperaturer under 8 °C eller over 35 °C. Under påføring skal du sikre dig, at arbejdsområdet ikke er for fugtigt for at undgå problemer med påføringstiderne.

ANVENDELSE

Forberedelse af underlaget

Dette produkt kan påføres alle lodrette arkitektoniske overflader og på genstande af træ, gips, beton, metal samt mange typer plast. På korrekt pudsede overflader påføres DEKO PRIMER DARK, som skal tørre helt. På andre typer underlag, såsom plast, træ eller metal, påføres et lag PRIMER Q.

Påføring

Påføringen kan ske på to måder:

1) Materiale i pastaform. Påfør det med en gummi spatel eller metal spatel i et lag.

2) Flydende materiale. Fortynd produktet med vand i et forhold på 10 til 20 % og påfør med en rulle eller pensel i to lag, hvor det første lag skal tørre helt, inden det andet påføres. Lad det tørre helt.

Oxidation

Oxidationen udføres med OXIDE ACTIVATOR i to eller tre lag ved hjælp af forskellige værktøjer, såsom svamp, pensel, sprøjteflaske, klude eller rulle. Vent mindst 12 timer, før du påfører det første lag ACTIVATOR, og mindst 4 timer mellem hver påføring. Det endelige resultat afhænger i høj grad af mængden af ACTIVATOR og de værktøjer, der anvendes til påføring. For at opnå et mere interessant resultat anbefales det at skifte påføringsværktøj for hvert lag ACTIVAOR. Se det tekniske datablad for ACTIVATOR for yderligere oplysninger om brugen.

Specialeffekter

Specialeffekter kan opnås ved at påføre begge versioner (KOBBER og JERN) oven på hinanden eller ved at blande materialerne sammen. Andre effekter kan opnås ved at påføre mere OXIDE METAL på en overflade, der allerede er oxideret med ACTIVATOR. Denne proces kan gentages flere gange. Dette produkt er også særligt velegnet til kreative stencildekorationer.

Overfladebeskyttelse (valgfrit)

Mindst 48 timer efter den sidste påføring af ACTIVATOR er det muligt at påføre en beskyttende behandling med UNIVERSAL PRIMER fortyndet 1:10 for at blokere oxidationsprocessen og undgå afskalning af oxideret materiale. Bemærk, at den beskyttende behandling vil ændre finishens udseende en smule. Det er meget vigtigt at foretage en test på et lille, knap synligt område eller bræt, inden påføring på hele overfladen. For at forberede overfladen til beskyttelse skal du starte med at fjerne eventuel naturlig eller typisk kridtning, der kan være til stede på den oxiderede overflade. Når overfladen er ren og helt tør, påføres et

Stucco Italiano Srl
Via Rovereto, 20 - 36030 Costabissara (VI), Italy | Tel +39 0444 700991 | info@stuccoitaliano.it
C.F / VAT IT 03744780242 | SDI: M5UXCR1

www.stuccoitaliano.com

	første lag fortyndet UNIVERSAL PRIMER på med en rulle. Hvis du ønsker at forbedre overfladebeskyttelsen, kan du påføre et andet lag.
Vedligeholdelse	Der kræves ingen særlig vedligeholdelse, blot fjern støv med jævne mellemrum.
Værktøj	SPATLER, BØRSTE eller SKRABER. Rengør med vand efter brug.

Vi har udarbejdet ovenstående materiale efter vores bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanteret. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der er anvendt til påføring af produktet. Sådanne angivelser udgør en gyldig støtte til verificering af produktets egnethed til det specifikke tilfælde. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i disse oplysninger uden forudgående varsel.

Dette datablad er oversat fra engelsk. Det originale engelske dokument skal betragtes som det autoritative dokument i tilfælde af forskelle i fortolkningen.

Stucco Italiano Srl
Via Rovereto, 20 - 36030 Costabissara (VI), Italy | Tel +39 0444 700991 | info@stuccoitaliano.it
C.F / VAT IT 03744780242 | SDI: M5UXCR1

www.stuccoitaliano.com