

Dokumenttype	Teknisk datablad
Navn	(OXID) AKTIVATOR
Beskrivelse	Dette produkt er et supplement til OXID METAL. Oxid AKTIVATOR bruges til at oxidere overflader, der er belagt med OXID METAL.
Sammensætning	Modificeret eddike-baseret materiale
Udseende	Væske
Farve	Lysegul
Emballage	1 liters polyethylenbeholdere
Påføring	Med hånden ved hjælp af en bred pensel, pensel, svamp, klud, rulle, sprøjteflaske eller andet egnet værktøj.
Overfladetype	Indvendige vægge
Fortynding	Klar til brug
Forbrug	Afhænger af påføringsteknikken. Generelt 200 ml/m ² efter 2 lag.
Påføringstemperatur	min. 8 maks. 35 °C – relativ luftfugtighed < 85 % ca.
VOC-klassificering	EU-direktiv 2004/42/EF: EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/I): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
Brandbarhed	Europæisk brandklasse A1: ikke-brændbart, bidrager ikke til brand
Holdbarhed	24 måneder, når det opbevares i henhold til de anbefalede retningslinjer
Opbevaring	I original forseglet emballage mellem 5 °C og 35 °C i et tørt, mørkt miljø
Sikkerhedsnormer	OBS: Dette produkt kan blege tøj. Undgå indtagelse og kontakt med øjnene. Det er vigtigt at overholde gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder ved brug. Undlad at bortskaffe produktet i afløb, vandområder eller på jorden. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse skal du straks søge lægehjælp og fremvise beholderen eller etiketten. I tilfælde af kontakt med øjnene skal du skylle grundigt med vand. For yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsdatabladet.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende normer og regler. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelsesvejledning	ADVARSEL Vi anbefaler at bruge materialer fra samme produktionsbatch til det samme projekt. Hvis du skal bruge forskellige batcher, foreslår vi at blande materialerne sammen for at undgå små variationer i farven. For at sikre korrekt brug, fortynding og påføring af de produkter, der er nævnt på disse sider, bedes du konsultere de tilhørende tekniske datablade. ANVENDELSE AKTIVATOR skal påføres en overflade, der er belagt med OXID METAL. For detaljerede oplysninger om påføring af OXID METAL henvises til dennes tekniske datablad. For at oxidere overfladen påføres to eller flere lag AKTIVATOR, idet der skal gå mindst 12 timer efter påføring af OXID METAL og mindst 4 timer mellem efterfølgende påføringer af AKTIVATOR. Det endelige resultat afhænger

i høj grad af den anvendte mængde AKTIVATOR og de anvendte påføringsværktøjer. AKTIVATOR kan påføres med en svamp, pensel, sprayflaske, klude eller rulle. Overvej at skifte påføringsværktøj eller -teknik ved hver cyklus for at opnå en mere interessant effekt. Prøv for eksempel at dyppe en pensel i AKTIVATOR og ryste den på overfladen, sprøjte væsken uregelmæssigt eller køre den direkte på overfladen fra toppen af væggen/objektet og nedad.

Værktøj

BRED PENSEL, BØRSTE, RULLE, SVAMP, KLUD, SPRAYFLASKE, m.m. Rengør værktøjet med vand efter brug.

Vi har udarbejdet ovenstående materiale efter vores bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanteret. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der er anvendt til produktets anvendelse. Sådanne angivelser udgør gyldig støtte til verificering af produktets egnethed til det specifikke tilfælde. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i disse oplysninger uden forudgående varsel.