

Dokumenttype

Teknisk datablad

Navn	SOFT TOUCH
Beskrivelse	SOFT TOUCH er en vandbaseret, mat polyuretanlak i én komponent, der har en glat, læderlignende overflade. Den er ideel til slutbehandling af DUNE SUEDE- og DUNE SPATOLATO-overflader, men kan også bruges på alle vores glatte dekorative overflader og som belægning på forskellige genstande.
Sammensætning	Akryl-polyurethan, vandbaseret enkomponentharpiks
Udseende	Tæt væske
Farve	Gennemsigtig
Emballage	1 L polyethylenemballage
Anvendelse	Med hånden, ved hjælp af en rulle eller pensel
Overfladetype	SOFT TOUCH-lak er en alsidig løsning til beskyttelse af forskellige gulvbelægnings, herunder DUNE SUEDE, DUNE SPATOLATO, NAPPA, PASTELLONE, ECO TERRAZZO og REINFORCED MICROCEMENT. Den kan også anvendes effektivt på vægbelægnings i vådrum, f.eks. i brusekabiner med MARMORINO MEDIUM og TADELAKT.
Fortynding	Klar til brug. Kan om ønsket fortyndes med destilleret vand op til 5 % af vægten.
Forbrug	200 ml/m ² efter to lag.
Tørring	Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed: Støvtør: 30 minutter Kan overmales: efter 2 timer Kan belastes: 14 dage
Påføringstemperatur	min. 15 °C, max. 30 °C – R.U. < 85 % ca.
VOC-klassificering	Det maksimale VOC-indhold, der er tilladt i henhold til EU-direktiv 2004/42 (produktkategori IIA/e), er i brugsklar tilstand 130 g/l (grænseværdi 2010). Det maksimale indhold i dette produkt er < 130 g/l VOC.
Holdbarhed	24 måneder ved opbevaring i henhold til de anbefalede retningslinjer
Opbevaring	I original forseglet emballage mellem 8 °C og 35 °C i et tørt, mørkt miljø
Sikkerhedsnormer	Undgå indånding af tåge. Det er vigtigt at overholde de gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder under brug. Undlad at bortskaffe produktet i afløb, vandområder eller på jorden. Opbevar altid produktet utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion skal du straks søge lægehjælp og fremvise beholderen eller etiketten. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatabladet.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende normer og regler. Beholdere skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelsesvejledning	ADVARSEL Brug kun ikke-ætsende værktøj og beholdere (f.eks. rustfrit stål eller plast). Temperaturen på lakken og genstanden samt omgivelsestemperaturen må ikke være under 15 °C (fare for dannelse af bobler).

Hold altid beholderen lukket. Beskyt indholdet mod udtørring (skinddannelse). Vær forsigtig, når du åbner beholderen, så der ikke falder tørrede rester ned i lakken. Skindflager eller afskalninger opløses ikke og kan kun fjernes ved filtrering (f.eks. gennem en nylonfor).

For at sikre en fejlfri holdbarhed skal den samlede belægning have en tilstrækkelig tykkelse.

For at vurdere laksystemet under praktiske forhold er det bedst at oprette en testoverflade.

Under påføring og i de følgende 72 timer skal overfladerne beskyttes mod pludselige temperaturændringer, direkte sollys og vand.

PÅFØRING

Oversigt: Produktet påføres bedst med en rulle, og det anbefales at påføre mindst to lag for at opnå det bedste resultat. Ryst eller omrør godt inden brug.

Påføring: 2 eller 3 lag med en flad pensel eller rulle. Brug en mikrofiberbelagt forseglingsrulle eller en pensel til vandbaserede lakker. Fortynd lakken med 3-5 % vand, hvis det er nødvendigt, og påfør ikke for tykt.

Tørring ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed: Lad tørre i ca. 2 timer og slib let med korn 240, inden det andet lag påføres. Påfør det tredje lag først efter at have ladet det tørre natten over og slibet med korn 240. For tykt påførte lag og høj luftfugtighed påvirker tørringen. Luftcirkulation (0,5–1,5 m/min.) og en højere temperatur reducerer tørretiden. Den behandlede overflade kan betrædes forsigtigt efter ca. 8 timer. Efter 14 dage kan overfladen bruges fuldt ud, og der kan lægges tæpper.

Ved påføring på PASTELLONE skal du vente mindst 24 timer, indtil overfladen er helt tør, før du påfører produktet.

Om nødvendigt kan lakken påføres igen, efter at hele den overflade, der skal behandles, er blevet vasket grundigt og let slebet.

Værktøj

Rulle eller pensel. Rengør værktøjet med vand efter brug.

Vi har udarbejdet ovenstående materiale efter vores bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanteret. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos den metode og de betingelser, der er anvendt til påføring af produktet.

Dette datablad er oversat fra engelsk. Det originale engelske dokument skal betragtes som det autoritative dokument i tilfælde af forskelle i fortolkningen.